

Hit List

[Clear](#) [Generate Collection](#) [Print](#) [Fwd Refs](#) [Bkwd Refs](#)
[Generate OACS](#)

Search Results - Record(s) 1 through 2 of 2 returned.

☐ 1. Document ID: JP 03179005 A

L9: Entry 1 of 2

File: JPAB

Aug 5, 1991

PUB-NO: JP403179005A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03179005 A

TITLE: METALLOCENE CATALYST

PUBN-DATE: August 5, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

EWEN, JOHN

ELDER, MICHAEL J

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FINA TECHNOL INC

APPL-NO: JP02273135

APPL-DATE: October 11, 1990

INT-CL (IPC): C08F 10/00; C07F 17/00; C08F 4/602

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide catalysts useful for the polymn. of olefins, which comprise specified neutral metallocene compound, aluminum alkyl and Lewis acid.

CONSTITUTION: These catalysts comprise a neutral metallocene compd. of the general formula: Cp

COPYRIGHT: (C)1991,JPO

Full	Title	Citation	Front	Review	Classification	Date	Reference	Summary	Abstract	Claims	KWIC	Draw De
------	-------	----------	-------	--------	----------------	------	-----------	---------	----------	--------	------	---------

☐ 2. Document ID: CA 2027145 C, EP 427697 A, CA 2027145 A, JP 03179005 A, CN 1051684 A, EP 427697 B1, DE 69026907 E, ES 2087145 T3, CN 1109474 A, JP 3088012 B2

L9: Entry 2 of 2

File: DWPI

Dec 10, 2002

DERWENT-ACC-NO: 1991-142177

<http://westbrs:9000/bin/gate.exe?f=TOC&state=dl4b2h.15&ref=9&dbname=PGPB,USPT,EP...> 1/28/04

DERWENT-WEEK: 200305
COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Catalyst system for polymerisation of olefin(s)! - contg. metallocene, Lewis acid and aluminium alkyl

INVENTOR: ELDER, M J; EWEN, J A ; EWEN, J

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE	CODE
FINA TECHNOLOGY INC	COSD

PRIORITY-DATA: 1989US-0419057 (October 10, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<u>CA 2027145 C</u>	December 10, 2002	E	000	C08F004/642
<u>EP 427697 A</u>	May 15, 1991		010	
<u>CA 2027145 A</u>	April 11, 1991		000	
<u>JP 03179005 A</u>	August 5, 1991		000	
<u>CN 1051684 A</u>	May 29, 1991		000	
EP 427697 B1	May 8, 1996	E	014	C08F004/602
<u>DE 69026907 E</u>	June 13, 1996		000	C08F004/602
<u>ES 2087145 T3</u>	July 16, 1996		000	C08F004/602
<u>CN 1109474 A</u>	October 4, 1995		000	C08F010/00
<u>JP 3088012 B2</u>	September 18, 2000		009	C08F004/646

DESIGNATED-STATES: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE AT BE CH DE DK ES FR GB
GR IT LI LU NL SE

CITED-DOCUMENTS:3.Jnl.Ref; A3...199133 ; EP 277004 ; NoSR.Pub

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
CA 2027145C	October 9, 1990	1990CA-2027145	
EP 427697A	October 9, 1990	1990EP-0870176	
JP 03179005A	October 11, 1990	1990JP-0273135	
EP 427697B1	October 9, 1990	1990EP-0870176	
DE 69026907E	October 9, 1990	1990DE-0626907	
DE 69026907E	October 9, 1990	1990EP-0870176	
DE 69026907E		EP 427697	Based on
ES 2087145T3	October 9, 1990	1990EP-0870176	
ES 2087145T3		EP 427697	Based on
CN 1109474A	October 10, 1990	1990CN-0109368	Div ex
CN 1109474A	October 10, 1990	1994CN-0119105	
JP 3088012B2	October 11, 1990	1990JP-0273135	
JP 3088012B2		JP 3179005	Previous Publ.

INT-CL (IPC): B01J 31/12; C07F 17/00; C08F 4/52; C08F 4/60; C08F 4/602; C08F 4/606;
C08F 4/642; C08F 4/643; C08F 4/646; C08F 10/00

RELATED-ACC-NO: 1990-016700;1991-111574 ;1991-142176 ;1992-381325 ;1993-388464 ;1994-126426 ;1996-454525 ;1997-076897 ;1999-214145

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 427697A

BASIC-ABSTRACT:

A catalyst system (I) comprises; (a) a neutral metallocene: (b) an Al alkyl: and (c) a Lewis acid. (a) = Cp_2MRp , Cp = opt. substd. cyclopentadienyl, M = Gp. III, IV, V or VI metal, R = H, halogen, amide or hydrocarbyl, max. one R = H, P = 1-4. (b) = AlR_3 , R = halogen, O, H, alkyl, alkoxy or aryl (at least one R = alkyl). (c) is sufficiently acidic to ionize an (a) to give a cationic metallocene catalyst (d). The ligands of the (c) do not react with the (d).

Pref. R = 1-20C hydrocarbyl (alkyl, aryl, alkenyl, alkylaryl or arylalkyl). R = 1-6C alkyl or alkoxy, or 1-10C aryl. M = Gp. IV metal.

USE/ADVANTAGE - (I) is an improved catalyst system for the polymerisation of olefins (claimed), esp. propylene.

ABSTRACTED-PUB-NO:

EP 427697B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

A catalyst system comprising: (a) a neutral metallocene compound; (b) an aluminium alkyl; and (c) a Lewis acid; wherein the aluminium alkyl is of the general formula AIR'_3 where R' is a halogen, oxygen, hydride, alkyl, alkoxy or aryl, each R' being the same or different and at least one R' is an alkyl, wherein the neutral metallocene compound is of the general formula Cp_2MRp wherein Cp is cyclopentadienyl or substituted cyclopentadienyl, each Cp being the same or different, M is a Group II, IV, V or VI metal, R is a hydride, a halogen, an amide or a hydrocarbyl radical, each R being the same or different, except when R is a hydride only one R is a hydride and p is from 1 to 4, wherein the Lewis acid is chosen from the group consisting of all Lewis acid containing boron and magnesium chloride, and wherein the ligands of the Lewis acid are not reactive with the metallocene cation.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0 Dwg.0/0

TITLE-TERMS: CATALYST SYSTEM POLYMERISE OLEFIN CONTAIN METALLOCENE LEWIS ACID ALUMINIUM ALKYL

DERWENT-CLASS: A17 E12

CPI-CODES: A02-A06C; A04-G01B; E05-B02; E05-B03; E05-C; E05-L01; E05-M; E05-N; E34-B03;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 *01*

Fragmentation Code

A422 A540 A672 A923 A940 C000 C100 C101 C550 C710
C720 C801 C802 C803 C804 C805 C806 C807 G003 G010
G011 G012 G013 G019 G020 G021 G029 G030 G039 G040
G100 G111 G112 G113 G551 G599 H721 H722 H723 J371
M1 M121 M122 M124 M129 M210 M211 M212 M213 M214
M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231

M232 M233 M240 M250 M262 M280 M281 M282 M283 M311
M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331
M332 M333 M342 M351 M391 M392 M393 M411 M510 M520
M530 M542 M730 M782 M903 M904 Q121
Markush Compounds
199120-B3301-C 199120-B3301-M 199120-B3302-C 199120-B3302-M

Chemical Indexing M3 *02*

Fragmentation Code

A540 A923 C710 G020 G030 G031 G032 G039 G211 G299
G310 G551 M1 M126 M132 M135 M210 M211 M250 M282
M312 M313 M321 M331 M332 M340 M342 M411 M510 M520
M531 M532 M540 M541 M730 M782 M903 M904 Q121

Markush Compounds

199120-B3303-C 199120-B3303-M

Chemical Indexing M3 *03*

Fragmentation Code

A313 A921 A923 A940 A960 C000 C100 C101 C108 C550
C710 C720 C801 C802 C803 C804 C805 C806 C807 G010
G019 G020 G021 G029 G040 G100 G111 H401 H481 M121
M122 M124 M144 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216
M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233
M250 M272 M281 M282 M283 M320 M411 M510 M520 M530
M531 M532 M540 M730 M782 M903 M904 Q121

Markush Compounds

199120-B3304-C 199120-B3304-M

Chemical Indexing M3 *04*

Fragmentation Code

B505 B720 B743 B803 B831 G018 G019 G100 H6 H601
H609 H643 M1 M121 M129 M144 M280 M320 M411 M510
M520 M533 M540 M730 M782 M903 M904 Q121

Specific Compounds

21320C 21320M

Chemical Indexing M3 *05*

Fragmentation Code

A212 A940 C017 C100 C730 C801 C803 C804 C805 C806
C807 M411 M730 M782 M903 M904 M910 Q121

Specific Compounds

01801C 01801M

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0352U; 0659U ; 1801U ; 1801U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0034 0204 0205 0206 0224 0058 0070 0073 0076 0079 0082 0085 0088 0091
0094 0097 0139 0142 0145 0148 0151 0154 0157 0160 0163 0166 0169 0172 0175 0178
0181 0227 0232 0248 2046 2049 2051 2054 2062 2066 3207 3208 2073 2076 2085 2382
2386 2392 2585 2586 2667

Multipunch Codes: 014 02- 041 046 050 06- 07& 08& 08- 09& 09- 10& 10- 15& 17& 17-
18& 18- 19& 19- 20& 20- 228 229 260 273 278 279 280 282 284 287 347 348 357 402 405
408 409 413 44& 546 57& 575 58& 583 589 590 604 608 682 688 689 691 693

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-061161

⑫ 公開特許公報(A) 平3-179005

⑤ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成3年(1991)8月5日

C 08 F 10/00

C 07 F 17/00

C 08 F 4/602

M F G

8619-4H

8016-4J

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

⑭ 発明の名称 メタロセン触媒

⑯ 特 願 平2-273135

⑰ 出 願 平2(1990)10月11日

優先権主張 ⑱ 1989年10月10日 ⑲ 米国(US) ⑳ 419057

⑲ 発 明 者 ジョン・ユーエン アメリカ合衆国テキサス州77058ヒューストン・ケンウッドアベニュー 16615

⑳ 発 明 者 マイケル・ジェイ・エルダー アメリカ合衆国テキサス州77546フレンズウッド・ストーンレツジ 706

㉑ 出 願 人 ファイナ・テクノロジー・インコーポレーテッド

㉒ 代 理 人 弁理士 小田島 平吉

明 細 書

1. 発明の名称

メタロセン触媒

2. 特許請求の範囲

1. a) 中性メタロセン化合物、

b) アルミニウムアルキル、及び

c) ルイス酸、

を含んでなる、但しアルミニウムアルキルが一般式

 AlR_3

〔式中、Rはハロゲン、酸素、ヒドリド、アルキル、アルコキシ又はアリールであり、各Rは同一でも異なってもよく、そして少なくとも1つのRはアルキルである〕

のものであり、

中性メタロセン化合物が一般式

 Cp_2MRp

〔式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各Cpは同一でも異なってもよく、Mは第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又

はⅥ族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但しRの1つだけはヒドリドであり、そしてpは1~4である〕

のものであり、

ルイス酸が中性メタロセン化合物をイオン化してカチオン性メタロセン化合物を生成するのに十分な酸性度のものであり、そして

ルイス酸の配位子がメタロセンのカチオンと反応しない、触媒系。

2. a) ルイス酸を中性メタロセン化合物と混合し、そして

b) イオン化イオン性化合物及び中性メタロセン化合物間で接触させる、

ことを含んでなる、但しメタロセンの中性誘導体が一般式

 Cp_2MRp

〔式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各Cpは同

一でも異なってもよく、Mは第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但しRの1つだけはヒドリドであり、そしてpは1~4である]

のものである、触媒の製造法。

3. a) アルミニウムアルキルをオレフィンと混合し、
- b) 中性メタロセン化合物をルイス酸と混合し、
- c) メタロセン-ルイス酸混合物を、アルミニウムアルキル-オレフィン混合物と混合する、

ことを含んでなる、但しアルミニウムアルキルが一般式



[式中、Rはハロゲン、酸素、ヒドリド、アルキル、アルコキシ又はアリアルであり、各Rは同一でも異なってもよく、そして少くと

要するに本発明は中性メタロセン化合物、アルミニウム及びルイス酸を含んでなる触媒系に関する。ルイス酸は中性メタロセン化合物をイオン化してカチオン性メタロセン触媒を生成するのに十分な酸性度のものでなければならない。ルイス酸の配位子はメタロセンのカチオンと反応すべきでない。遷移金属に結合する2つのシクロペンタジエニル環をもついずれのメタロセン触媒化合物も本発明において有用である。

更に本発明は該触媒系をオレフィンの重合に用いる方法に関する。メタロセンをルイス酸と接触させる。アルミニウムアルキルをオレフィンと接触させる。この2つの混合物を重合条件下に接触せしめる。

メタロセン化合物の、オレフィンの重合触媒としての使用は公知である。独国特許だい2,608,863号は、ビス(シクロペンタジエニル)チタニウムジアルキル、アルミニウムトリアルキル及び水からなるエチレンの重合用の触媒系を開示している。独国特許第2,608,993号は、

も1つのRはアルキルである]

のものであり、

中性メタロセン化合物が一般式




[式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各Cpは同一でも異なってもよく、Mは第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但しRの1つだけはヒドリドであり、そしてpは1~4である]

のものである、オレフィンの重合法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、一般に改良された触媒系及びこの改良された触媒系の使用法に関し、そして特にメタロセン化合物の、ルイス酸及びアルミニウムアルキルとの触媒系及びこの改良された触媒系のオレフィン、主にプロピレンの重合に対する使用法に関する。


一般式



[式中、YはR, CH₃AlR₂, CH₃CH₂AlR, 及びCH₃CH(AlR₂)₂を表わし、但しRはアルキル又はメタロアルキルを示し、そしてnは1~4の数である]

のジルコニウムメタロセンからなるエチレン重合触媒系を開示している。このメタロセン触媒はアルミニウムトリアルキル共触媒及び水と組合せて使用される。

エチレン及び他のα-オレフィンの共重合におけるメタロセンの、触媒としての使用も技術的に公知である。カミンスキー(Kaminsky)らの米国特許第4,542,199号は、オレフィンの重合法、特にポリエチレン及びエチレンと他のα-オレフィンの共重合体の製造法を開示している。この開示された触媒系は、式



[式中、Rはハロゲン、シクロペンタジエニル又はC₁~C₄アルキル基であり、Meは遷

移金属、特にジルコニウムであり、そしてH
alはハロゲン、特に塩素である]

の触媒を含む。また触媒系は線状分子に対してA
 Q_2OR 、 $(AQ(R)-O)_n$ 及び/又は環式分子に対
して $(AQ(R)-O)_{..}$ を有するアルモキサンも
含む。ここにnは数4~20であり、またRはメ
チル又はエチル基である。同様の触媒系は米国特
許第4,404,344号にも開示されている。

米国特許第4,530,914号は、エチレンの、
広い分子量分布及び特にバイオモダル又はマル
チモダルな分子量を分布を有するポリエチレン
への重合に対する触媒系を開示している。この触
媒系は少くとも2つの異なるメタロセンとアルモ
キサンとからなる。この特許は環を立体硬直性
にするのに役立つ橋かけで2つのシクロペンタジ
エル環をつないだメタロセンを開示している。

ヨーロッパ特許第185,918号はオレフィ
ンの重合のための立体硬直性のキラルなジルコニ
ウムメタロセン触媒を開示している。この明細書
は、ハフニウムがジルコニウムに代替でき、有用

しかしながらエチレン橋かけのチタンインデニル
ジアステレオマーのメソ・アキラル形及びアキラ
ルなジルコノセン誘導体は純粋にアタクチック構
造のポリプロピレンを生成する。

MAOはメタロセンを活性化させ、次いでこれ
が σ -オレフィンの重合を促進しうようになる。
他のアルミニウムの有機金属化合物例えばトリメ
チルアルミニウム(TMA)又はジメチルアルミ
ニウムハライドはそれ自体重合を促進しないこと
が知られている。アルミニウムアルキルもジメチ
ルアルミニウムハライドも単独では活性な共触媒
でない。

TMA及びジメチルアルミニウムフルオリド(D
MF)の組合せ物はMAOの代りの共触媒として
有効なことが示された。DMFはルイス酸である。
そのような組合せ物は、「プロペンのアイソタク
チック重合:メチルアルモキサンを含まない第4
族メタロセンに基づく均一触媒」、A. ザンベリ
(Zambelli)、P. ロンゴ(Longo)及びA.
グラッシ(Grassi)、マクロモレキュールズ(M

な重合体生成物を製造するために使用できること
を示していない。シクロペンタジエニル基間の橋
かけは炭素数1~4の線状炭化水素又は炭素数3
~6の環状炭化水素であると開示されている。

オレフィンの重合は主にチーグラー・ナック触
媒を使用する。チーグラー・ナック触媒の1つの
種類はメチルアルミノキサン(MAO)を共触媒
として含む第IV族のメタロセン化合物である。

チタン又はジルコニウムメタロセン触媒及びア
ルモキサン共触媒を用いるアイソタクチックポリ
プロピレンの製造系は、「可溶性の第4B族メタ
ロセン/メチルアルモキサン触媒を用いるプロピ
レンの重合における立体化学的制御の構造」、J.
アム・ケム・ソク(Am. Chem. Soc.)、106
6、6355~64(1984)に記述されてい
る。この文献は、エチレンの橋かけされたインデ
ニル誘導体のラセミ対掌体由来するキラルな触
媒が対掌体形の箇所の立体化学的制御モデルによ
って予想される通常の構造によってアイソタクチ
ックポリプロピレンを生成することを示している。

acromolecules)、22、2186~2189(1
989)に報告されている。TMA/DMF及び
MAOで製造される重合体の立体化学的構造は
非常に類似している。しかしながらTMA/DM
Fに対して得られる重合収率はMAOに対して得
られるものよりも実質的に低い。

塩化マグネシウムを含むメタロセン化合物は、
エチレンを重合させるのに有効であるビス(シク
ロペンタジエニル)トリウムジメチルを含む触媒
系を形成する。そのような組合せ物は、「 $[(CH_3)_2C_2H_5]_2Th(CH_3)_2$ 表面化学と触媒作用。Mg
C Q_2 上での表面アルキル化とエチレン挿入/重合
の直接的なNMRの分光学的観察」、D. ヘッデ
イン(Heddin)及びT. J. マークス(Marks)、
J. アム・ケム・ソク(Am. Chem. Soc.)、
110(5)、1988に報告されている。1つ
のメチル基はシクロペンタジエニル化合物が引き
抜かれ、カチオンが生成する。このメチル基はマ
グネシウムと配位してマグネシウムアニオンを生
成する。塩化マグネシウムはルイス酸である。

メタロセン触媒は捕捉剤例えばメチルアルミニキサンの存在下において毒に対して敏感である。重合はカチオンを高濃度で必要とし、しばしばとめどもない反応として終り或いは重合体を全然生成しない。

本発明によれば、メタロセン化合物のルイス酸及びアルミニウムアルキルとの触媒系及びこの改良された触媒系を用いるオレフィンの重合法が提供される。 α -オレフィンの重合によって製造される単独重合体又は共重合体は本発明に従って製造しうる。重合体鎖の連鎖は、ルイス酸及びアルミニウムアルキルと接触せしめたメタロセン化合物の中性アルキル誘導体の存在下に行なわれる。遷移金属に配位した2つのシクロペンタジエニル環を有するいずれかのメタロセン触媒も本発明において使用されよう。

触媒をルイス酸と接触せしめる。アルミニウムアルキルをオレフィンと接触させる。この2つの混合物を重合条件下に互いに接触させる。

本発明は、メタロセン触媒、ルイス酸及びアル

キル（例えばシクロペンタジエニル）ジルコニウムジメチル又はエチレンビス（インデニル）ジルコニウムジメチルであり、最も好ましくはエチレンビス（インデニル）ジルコニウムジメチルである。

本発明に有用なルイス酸は、電子対を受容しうる且つ中性メタロセンをイオン化してカチオン性メタロセン触媒を生成するのに十分な酸性度を有するいずれかの物質である。更にルイス酸の配位子はメタロセンカチオンと反応することができない。最も好ましくはルイス酸はトリス（ペンタフルオルフエニル）ボロンである。

アルミニウムアルキルは一般式



〔式中、Rはハロゲン、酸素、ヒドリド、アルキル、アルコキシ又はアリールであり、各Rは同一でも異なってもよく、そして少なくとも1つのRはアルキルである〕

のものである。好ましくはアルミニウムアルキルはトリメチルアルミニウム（TMA）又はトリエチルアルミニウム（TEMA）である。最も好ま

しくは、アルミニウムアルキルはトリエチルアルミニウムである。

メタロセン触媒は一般式



〔式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各Cpは同一でも異なってもよく、Mは第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但しRの1つだけはヒドリドであり、そしてpは1～4である〕

のものである。Mは好ましくは第Ⅳ族の金属、例えばチタン、ジルコニウム又はハフニウム、最も好ましくはジルコニウムである。Rは好ましくは炭素数20までのアルキル、アリール、アルケニル、アルキルアリール又はアリールアルキルである。Rは最も好ましくは炭素数6までのアルキル又は炭素数10までのアリールである。メタロセンの中性誘導体は好ましくはエチレンビス（テト

しくは、アルミニウムアルキルはトリエチルアルミニウムである。

本発明の実施においては、アルミニウムアルキルをオレフィンと混合する。ルイス酸を無極性溶媒に溶解し又はスラリーにする。中性メタロセン触媒を別に同一の溶媒に溶解する。次いでルイス酸混合物と触媒混合物を一緒にする。この混合物を、オレフィンとアルミニウムアルキルの混合物と接触させる。メタロセン：ルイス酸：アルミニウムアルキルのモル比は0.01：1：0.1～5：1：350、好ましくは0.5：1：0.5～4：1：25であり、最も好ましくは無極性溶媒に溶解したルイス酸の場合0.02：1：1及び無極性溶媒中スラリーとなるルイス酸の場合0.01：1：1である。

オレフィンの重合は、オレフィンのメタロセン触媒での重合に対して公知の方法、例えばバルク、スラリー又は気相重合によって行なわれる。ポリプロピレンの場合、重合温度は-80～150℃、好ましくは25～90℃、最も好ましくは50～

80℃の範囲である。

次の触媒系を、アルミニウムアルキルの添加及び無添加で、またルイス酸の添加及び無添加で評価した：

1. $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2 / F15 /$

TEAl(TMA)

2. $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2 / MgCl_2 /$

TEAl

3. $Et(Ind)_2ZrMe_2 / F-15 / TEAl$

4. $Et(Ind)_2ZrMe_2 / MgCl_2 / TEAl$

$Et(Ind)_2ZrMe_2$ はエチレンビス(インデン)ジルコニウム触媒、 $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ はイソプロピリデン(シクロペンタジエニル-1-フルオレニル)ジルコニウムジメチル及びF15はトリス(ペンタフルオルフエニル)ボロンである。

アルミニウム及びルイス酸の組合せは、再現性のある、制御しうる、高効率の重合に対して必要であることがわかった。

本発明を一般的に記述してきたが、次の実施例

た。結果を第I表に示す。

実施例II

トリエチルアルミニウム(TEAl)0.33モルをトルエン5mlに溶解し、ジツパークレーブ反応器に添加した。反応器の温度を70℃に設定し、プロピレン1.0mlを反応器に添加した。混合物を1200rpmで15分間攪拌した。

トリス(ペンタフルオルフエニル)ボロン78.6mgをトルエン5ccに溶解して無色の溶液とした。 $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 60mgをトルエン10ccに溶解して黄色の溶液とした。2つの溶液を一括に混合して赤色の溶液を得、これを室温で5分間混合した。

触媒混合物を50mlのステンレス鋼製ポンペに添加した。プロピレン200mlをポンプによりポンペを通して反応器に送入した。反応器の内容物を30分間攪拌した。反応器の温度は90℃まで上昇した。未反応のプロピレンを反応器から放出させ、反応生成物をアセトンで洗浄し、真空下に乾燥した。

は本発明の特別な具体例として及びその実施及び利点を例示するために提示される。実施例は例示であり、本明細書又は特許請求の範囲をいずれにも限定することを意図しないということが理解される。

実施例I

トリエチルアルミニウム(TEAl)0.16モルをトルエン5mlに溶解し、2ℓのジツパークレーブ(Zipperclave)反応器に N_2 5psig下に添加した。反応器の温度を70℃に設定し、プロピレン1ℓをポンプで反応器に送入した。混合物を10分間1200rpmで攪拌した。

$iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 35mgをトルエン10mlに溶解した。触媒を、一端にボールバルブを備えた40mlのステンレス鋼製ポンペに添加した。プロピレン400mlをポンプによりポンペを通して反応器に送入した。反応器の温度は70℃のままであった。反応器の内容物を30分間攪拌した。重合の終りに、反応器を冷却し、未反応のプロピレンを反応器から放出させた。反応生成物はなかつ

この重合体を融点及び分子量に関して分析した。融点は示差掃査熱量計(DCS)によつた。分子量はゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)を用いて計算した。結果を第I表に示す。

実施例III

トリエチルアルミニウム(TEAl)0.33ミリモル、トリス(ペンタフルオルフエニル)ボロン27mg及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 20mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例IV

トリエチルアルミニウム(TEAl)0.16ミリモル、トリス(ペンタフルオルフエニル)ボロン46mg及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 15mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例V

トリエチルアルミニウム(TEAl)0.10ミリモル、トリス(ペンタフルオルフエニル)ボ

ロン 4.6 mg 及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 3.5 mg を用いて実施例Ⅱの方法を繰返した。反応器の内容物を 30 分間攪拌した。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅵ

トリエチルアルミニウム (TEAL) 0.16 ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 4.6 mg 及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 3.5 mg を用いて実施例Ⅱの方法を繰返した。反応器の内容物を 30 分間攪拌した。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅶ

トリエチルアルミニウム (TEAL) 0.33 モル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 4.6 mg 及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 3.5 mg を用いて実施例Ⅱの方法を繰返した。反応器の内容物を 30 分間攪拌した。未反応のプロピレンを反応器から放出させた。生成物は存在しなかつた。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅷ

トリエチルアルミニウム (TEAL) 0.16 ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボ

この重合体を融点及び分子量に関して分析した。融点は示差掃査熱量計 (DSC) によつた。分子量はゲル・パーミューション・クロマトグラフィー (GPC) を用いて計算した。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅹ

プロピレン 1 l をジツパークレーブ反応器に添加した。反応器の温度を 70 °C に設定した。トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 78.6 mg をトルエン 5 cc に溶解した。 $Et(Ind)_2ZrMe_2$ 5.8 mg をトルエン 1.8 cc に溶解した。この 2 つの溶液を室温で 5 分間一緒に混合した。

触媒混合物を 50 ml のステンレス鋼製ポンペに添加した。プロピレン 200 ml をポンプによりポンペを通して反応器に送入した。反応器の温度を 70 °C に維持し、反応器の内容物を 15 分間攪拌した。未反応のプロピレンを反応器から放出させた。反応生成物は存在しなかつた。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅺ

ロン 4.6 mg 及び $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 3.5 mg を用いて実施例Ⅱの方法を繰返した。反応器の内容物を 30 分間攪拌した。結果を第 I 表に示す。

実施例Ⅻ

トリエチルアルミニウム (TEAL) 0.16 モルをトルエン 5 ml に溶解し、2 l のジツパークレーブ (Zipperclave) 反応器に N_2 5 psig 下に添加した。反応器の温度を 60 °C に設定し、プロピレン 1 l をポンプで反応器に送入した。混合物を 10 分間 1200 rpm で攪拌した。

$MgCl_2$ 8.6 mg をトルエン 5 cc 中でスラリーにした。 $iPr(Cp-1-Flu)ZrMe_2$ 1.8 mg を、この $MgCl_2$ スラリー中に管で導入した。次いで混合物を 12 時間攪拌して暗紫色の懸濁液を得た。

触媒混合物を 50 ml のステンレス鋼製ポンペに添加した。プロピレン 200 ml をポンプによりポンペを通して反応器に送入した。反応器の内容物を 30 分間攪拌した。未反応のプロピレンを反応器から放出させ、反応生成物を希 HCl メタノール溶液で洗浄し、真空炉中で乾燥した。

トリエチルアルミニウム (TEAL) 0.33 ミリモルを配位しない触媒 5 ml に溶解し、ジツパークレーブ反応器に添加した。反応器の設定温度を 70 °C にし、プロピレン 1 l を反応器に添加した。この混合物を 1200 rpm で 10 分間攪拌した。

トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 78.6 mg をトルエン 5 cc に溶解して無色の溶液とした。 $Et(Ind)_2ZrMe_2$ 5.8 mg をトルエン 1.0 cc に溶解して淡黄色の溶液とした。2 つの溶液を一緒に混合して透明な暗黄色の溶液を得、これを室温で 5 分間混合した。

触媒混合物を 50 ml のステンレス鋼製ポンペに添加した。プロピレン 200 ml をポンプによりポンペを通して反応器に送入した。反応器の温度は 95 °C まで上昇し、反応器の内容物を 6 分間攪拌した。未反応のプロピレンを反応器から放出させ、反応生成物をアセトンで洗浄し、真空下に乾燥した。

このポリプロピレン反応生成物を融点及び分

子量に関して分析した。融点は示差掃査熱量計(DSC)によつた。分子量はゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)を用いて計算した。結果を第I表に示す。

実施例IX

TEA 0.66ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 27mg及びEt(Ind)₂ZrMe₂ 20mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を22分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例XIII

TEA 0.66ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 2.5mg及びEt(Ind)₂ZrMe₂ 2.5mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例XIV

TEA 0.66ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 102mg及びEt(Ind)₂ZrMe₂ 2.5mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反

応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例XV

TEA 0.66ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 154mg及びEt(Ind)₂ZrMe₂ 2.5mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例XVI

TEA 0.66ミリモル、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン 308mg及びEt(Ind)₂ZrMe₂ 2.5mgを用いて実施例IIの方法を繰返した。反応器の内容物を30分間攪拌した。結果を第I表に示す。

実施例XVII

塩化マグネシウム 352mg、Et(Ind)₂ZrMe₂ 40mg、TEA 0.66ミリモル及び運転時間 30分を用いて実施例IIの方法を繰返した。結果を第I表に示す。

実施例XVIII

塩化マグネシウム 352mg、Et(Ind)₂ZrMe₂ 10mg、TEA 0.66ミリモル及び運転時間 30分を用いて実施例IIの方法を繰返した。結果を第I表に示す。

実施例XII

塩化マグネシウム 124mg、Et(Ind)₂ZrMe₂ 40mg、TEA 0.66ミリモル及び運転時間 30分を用いて実施例IIの方法を繰返した。結果を第I表に示す。

実験 番号	触媒 μモル(mg)	ルイス酸 μモル(mg)	アルミニウム アルキル ミリモル	反応時間 分
1.	iPr(Flu)(Cp)ZrMe ₂ 89.8(35)	B(C ₆ F ₅) ₃ 0	TEAI 0.16	30
2.	153(60)	153(78.6)	0.33	30
3.	51.2(20)	52.73(27)	0.33	30
4.	38.4(15)	89.8(46)	0.16	30
5.	89.5(35)	89.8(46)	0.10	30
6.	89.5(35)	89.8(46)	0.16	30
7.	89.5(35)	89.8(46)	0.33	30
8.	89.5(35)	89.8(46)	TMA 0.16	30
		N ₂ C ₂	TEAL	

9.	45(18)	900(86)	0.66	30
10.	Et(Ind) ₂ ZrMe ₂ 154(58)	B(C ₆ F ₅) 154(78.6)	0	35
11.	154(58)	154(78.6)	0.33	6
12.	53(20)	53(27)	0.66	22
13.	6.6(2.5)	6.6(2.5)	0.33	30
14.	6.6(2.5)	200(102)	0.66	30
15.	6.6(2.5)	300(154)	0.66	30
16.	6.6(2.5)	600(308)	0.66	30
17.	Et(Ind) ₂ ZrMe ₂ 106(40)	N ₂ C ₂ 3700(352)	TEAI 0.66	30
18.	27(10)	3700(352)	0.66	30
19.	106(40)	1300(124)	0.66	30

実験 番号	重合温度 ℃	収量	融点 ℃	分子量 ×1000	分子量 分布
1.	70	0	-	-	-
2.	70	123		57.6	1.9
3.	70	7	110	64.3	2.0
4.	70	58			
5.	70	5	105	39	2.0
6.	70	168	105	61	1.9

7.	70	110	123	55	2.0
8.	70	167			
9.	60	6	131	57	2.0
10.	70	0	-	-	-
11.	70	117	113	15	4.2
12.	70	70	122	17.5	3.5
13.	70	0			
14.	70	1	127	26	2.8
15.	70	90	130	20	5.1
16.	70	33	129	25	3.7
17.	70	49	133	31	1.9
18.	70	47	130	29	2.4
19.	70	8	130	30	2.0

F 1 5 触媒系の場合、B : Zrのモル比を1 : 1よりかなり大きくすることによって高い効率を得た。これはより低い効率が一部F 1 5による不完全なイオン化によることを示唆する。

明らかに本発明の多くの改変及び変化は上述の技術を参考にして可能である。それ故に、特許請求の範囲内において、本発明は本明細書に特に記

ン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各Rは同一でも異なってもよく、但しRの1つだけはヒドリドであり、そしてpは1~4である]

のものであり、

ルイス酸が中性メタロセン化合物をイオン化してカチオン性メタロセン化合物を生成するのに十分な酸性度のものであり、そしてルイス酸の配位子がメタロセンのカチオンと反応しない、触媒系。

2. Rが炭素数20までのアルキル、アリアル、アルケニル、アルキルアリアル及びアリアルアルキルからなる群から選択されるヒドロカルビル基である上記1の触媒。

3. Rが炭素数6までのアルキル又はアルコキシ或いは炭素数10までのアリアルである上記1の触媒。

4. Mがチタン、ジルコニウム及びハフニウムからなる群から選択される第IV族の金属である上記1の触媒。

述したものの以外について実施しうることを理解すべきである。

本発明の特徴及び態様は以下の通りである：

1. a) 中性メタロセン化合物、

b) アルミニウムアルキル、及び

c) ルイス酸、

を含んでなる、但しアルミニウムアルキルが一般式

$A \text{ } \text{ } R$

[式中、Rはハロゲン、酸素、ヒドリド、アルキル、アルコキシ又はアリアルであり、各Rは同一でも異なってもよく、そして少なくとも1つのRはアルキルである]

のものであり、

中性メタロセン化合物が一般式

$C_p M R_p$

[式中、Cpはシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各Cpは同一でも異なってもよく、Mは第III、IV、V又はVI族の金属であり、Rはヒドリド、ハロゲ

5. メタロセンの中性メチル誘導体がエチレンビス(インデニル)ジルコニウムジメチル及びイソプロピリデン(シクロペンタジエニル-1-フルオレニル)ジルコニウムジメチルからなる群から選択される上記4の触媒。

6. アルミニウムアルキルがトリエチルアルミニウム及びトリメチルアルミニウムからなる群から選択される上記1の触媒。

7. アルミニウムアルキルがトリエチルアルミニウムである上記6の触媒。

8. ルイス酸がホウ素を含むすべてのルイス酸及び塩化マグネシウムからなる群から選択される上記1の触媒。


9. ルイス酸がトリス(ペンタフルオロフェニル)ボロンである上記8の触媒。

10. a) ルイス酸を中性メタロセン化合物と混合し、そして

b) イオン化イオン性化合物及び中性メタロセン化合物間で接触させる、

ことを含んでなる、但しメタロセンの中性誘導体

が一般式



[式中、 C_p はシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各 C_p は同一でも異なってもよく、 M は第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ族の金属であり、 R はヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各 R は同一でも異なってもよく、但し R の1つだけはヒドリドであり、そして p は1~4である]

のものである、触媒の製造法。

11. オレフィンがプロピレンである上記10の方法。

12. R が炭素数20までのアルキル、アリール、アルケニル、アルキルアリール及びアリールアルキルからなる群から選択されるヒドロカルビル基である上記10の方法。

13. M がチタン、ジルコニウム及びハフニウムからなる群から選択される第Ⅳ族の金属である上記10の方法。



[式中、 R はハロゲン、酸素、ヒドリド、アルキル、アルコキシ又はアリールであり、各 R は同一でも異なってもよく、そして少なくとも1つの R はアルキルである]

のものであり、

中性メタロセン化合物が一般式



[式中、 C_p はシクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニルであり、各 C_p は同一でも異なってもよく、 M は第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ又はⅥ族の金属であり、 R はヒドリド、ハロゲン、アミド又はヒドロカルビル基であり、各 R は同一でも異なってもよく、但し R の1つだけはヒドリドであり、そして p は1~4である]

のものである、オレフィンの重合法。

19. R が炭素数6までのアルキル又はアルコキシ或いは炭素数10までのアリールである上記18の方法。

14. M がジルコニウムである上記13の方法。

15. メタロセンの中性メチル誘導体がエチレンビス(インデニル)ジルコニウムジメチル及びイソプロピリデン(シクロペンタジエニル-1-フルオレニル)ジルコニウムジメチルからなる群から選択される上記14の方法。

16. ルイス酸がホウ素を含むすべてのルイス酸及び塩化マグネシウムからなる群から選択される上記10の方法。

17. ルイス酸がトリス(ペンタフルオロフェニル)ボロンである上記16の方法。

18. a) アルミニウムアルキルをオレフィンと混合し、

b) 中性メタロセン化合物をルイス酸と混合し、

c) メタロセン-ルイス酸混合物を、アルミニウムアルキル-オレフィン混合物と混合する、

ことを含んでなる、但しアルミニウムアルキルが一般式

20. メタロセン:ルイス酸:アルミニウムアルキルのモル比が0.01:1:0.1~5:1:350の範囲にある上記19の方法。

21. メタロセン:ルイス酸:アルミニウムアルキルのモル比が0.5:1:0.5~4:1:25の範囲にある上記20の方法。

22. メタロセン:ルイス酸:アルミニウムアルキルのモル比が0.02:1:1である上記21の方法。

23. メタロセン:ルイス酸:アルミニウムアルキルのモル比が0.01:1:1である上記21の方法。

24. アルミニウムアルキルがトリエチルアルミニウム及びトリメチルアルミニウムからなる群から選択される上記16の方法。

25. アルミニウムアルキルがトリエチルアルミニウムである上記21の触媒。

26. ルイス酸がホウ素を含むすべてのルイス酸及び塩化マグネシウムからなる群から選択される上記18の方法。

27. ルイス酸がトリス（ペンタフルオロフェニル）ボロンである上記23の方法。

特許出願人 フィナ・テクノロジー・インコーポレーテッド

代理人 弁理士 小田島 平 吉

